

Chrom-Molybdän-Vergütungsstahl

**geglüht** max. 241 HB

Dicke vorbearbeitet mit Bearbeitungsaufmass,  
Breite und Länge gesägt

**Verwendung:** Teile hoher Zähigkeit im Auto-  
mobil-, Fahrzeug- und Flugzeug-  
bau, etc.

**Kennzeichen:** Plattenende hellblau

Acier de traitement au chrome-molybdène

**recuit** max. 241 HB

épaisseur pré-usinée avec surépaisseur  
largeur et longueur sciées

**Applications:** constructions de véhicules, avions  
et machines à haute résistance,  
etc.

**Couleur:** fin du méplat bleu clair

**Richtanalyse:** C 0,42%

Cr 1,05%

Mo 0,25%

Mn 0,75%

**Analyse moyenne:**

### Flach, Länge 1'000 mm

### CHF

### plat, longueur 1'000 mm

Breite largeur (mm)	Dicke / épaisseur (mm)															Juni 19		
	2,3	3,3	4,3	5,3	6,3	8,3	10,3	12,3	15,3	20,3	25,3	30,3	35,3	40,3	50,3	60,3	80,3	
33	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				
43	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				
53	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
63	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
73	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
83	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
93	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
103	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
123	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
143	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
153	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
163	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
183	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
203	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
223	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
243	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
263	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
283	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
303	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
353	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
403	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
453	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
503	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	

*Kursiv: ab Werkslager (ca. 1 Woche)*

*italique: du stock d'usine (env. 1 semaine)*

auch in Länge 500 mm lieferbar (Listenpreis/2)

livrable aussi en longueur 500 mm (prix/2)

#### Toleranzen:

Dicke  
Breite gesägt  
Länge 500 mm  
Länge 1000 mm

#### flach/plat

+ 0,40 / - 0 mm  
+ 3,0 / - 0 mm  
+ 20,0 / - 0 mm  
+ 30,0 / - 0 mm

#### tolérances:

épaisseur  
largeur sciée  
longueur 500 mm  
longueur 1000 mm

#### Wärmebehandlung/traitement thermique:

Normalglühen	840 - 880 °C
Weichglühen	680 - 720 °C
Härten in Oel	830 - 850 °C
Härten in Wasser	820 - 840 °C
Anlassen	540 - 680 °C

recuit normalisation  
recuit doux  
trempe à l'huile  
trempe à l'eau  
revenu