

Korrosionsbeständiger, härtbarer Stahl, gut zerspanbar, polierbar, magnetisch
geglüht max. 265 HB

Breite und Dicke vorbearbeitet mit Bearbeitungs-
zugabe

Verwendung: Elemente in der Kunststoff-
verarbeitung, Messer und Schneid-
waren, etc.

Kennzeichen: Plattenende rosa

Acier inoxydable trempable, bonne usinabilité,
polissable, magnetique
recuit max. 265 HB

largeur et épaisseur pré-usinées avec surépaisseur

Applications: Eléments de la traitement des
matières plastiques, couteaux et
articles de coutellerie, etc.

Couleur: fin du méplat rosé

Richtanalyse: C 0,9% Cr 18,0% Mn 0,5% Mo 1,1% V 0,1% **Analyse moyenne:**

Flach, Länge 1'000 mm CHF **plat, longueur 1'000 mm**

Breite largeur (mm)	Dicke / épaisseur (mm)																			Dez 21
	2,2	3,2	4,2	5,2	6,2	8,2	10,4	12,4	15,4	20,4	25,4	30,4	40,4	50,4	60,4	70,4	80,4	90,4	100,4	
20,4	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○										
25,4	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○										
30,4	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○									
40,4	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○								
50,4	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○							
60,4	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○						
70,4	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○					
80,4	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				
90,4	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
100,4	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
120,4	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
150,4	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
200,4	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
250,4		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
300,4		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	

Vierkant, Länge 1'000 mm CHF **carré, longueur 1'000 mm**

mm	10,4	12,4	15,4	20,4	25,4	30,4	40,4	50,4	60,4	70,4	80,4	90,4	100,4
	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●	●	●

gesägte Platten 500x1'000 mm CHF **plats sciés 500x1'000 mm**

mm	8,2	10,4	12,4	15,4	20,4	25,4	30,4	40,4	50,4	60,4	70,4	80,4
500 x 1000	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Kursiv: ab Werkslager (ca. 2 Wochen)

italique: du stock d'usine (env. 2 semaines)

○ auch in Länge 500 mm lieferbar (Listenpreis/2)

○ livrable aussi en longueur 500 mm (prix/2)

Toleranzen:

	flach/plat
Dicke	+ 0,25 / - 0 mm
Breite	+ 0,40 / - 0 mm
Länge 1000 mm	+ 35,0 / - 0 mm
Platten 500/1000 mm	+ 35,0 / - 0 mm
Winkelabweichung	≤ 15'

4-kant/carré

Dicke	+ 0,20 / - 0 mm
Breite	+ 0,20 / - 0 mm
Länge 1000 mm	+ 35,0 / - 0 mm
Platten 500/1000 mm	+ 35,0 / - 0 mm
Winkelabweichung	≤ 15'

tolérances:

épaisseur	
largeur	
longueur 1000 mm	
plats 500/1000 mm	
équerrage	

Wärmebehandlung/traitement thermique:

Spannungsarmglühen	600 - 650 °C
Weichglühen	780 - 840 °C
Abkühlverfahren	im Ofen
Härten	1000 - 1050 °C
Abschrecken	Oel, Luft oder WB
Warmbad	500 - 550 °C

